



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΤΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛ.  
ΔΛΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

ΠΡΟΔΙΓΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ

27

Συνεπείκετα για την επικάλυψη ανοικτών στίβων, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά υλικά κουραστή, η σκαριά απολεβήτων ακόμη και ο χλοοτάπητας, με σκοπό οι στίβοι να μπορούν συντηρητικά και παράλληλα να βελτιώνονται οι επιδόσεις των αθλητών. Για τον τελευταίο η υποχρεωτική επιστρώση οποιουδήποτε στίβου που προορίζεται για επιστήμονες αγώνες με

卷之三

ια προσαγραφή αυτή αναφέρεται, στις κατηγορίες των συνθετικών ταπήτων αλλά και ποσοτική άποψη (δηλαδή πώς υλικά συμμετέχουν στην κατασκευή τους και σε συνθετικών ταπήτων, στις υποβάσεις πάνω στις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή τους και στον τόπο - υλικά κατασκευής αυτών των υποβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προδια- γραφών των υλικών και των μεγιστών επιτερπομένων ανοχών επιπεδοπτητας και τέλος στις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί οποιοσδήποτε συνθετικός τάπητας που περιβαλλοντικά και ταυμεγιστωνεπιτερπόμενων ανοχών επιπεδοπτητας της επιφάνειας κρήσης του.

Ζ ΚΑΙ ΙΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΤΙΩΝ ΑΠΟ

Οι συμθετικοί τάρητες επικάλυψης ανοικτών στίβων χωρίζονται από δύο γένη:

Στους μη υδροπεδούσις παθώντας =

τουλάχιστον 0.1 cm/sec., η τοποθέτηση των οποίων καθιστά αναγκαία την κατάλληλη αποστραγγυστική υπόβαση, πέρα από τους τύχους αναγκαίους αποδέκτες απορρεούντων ομβρίων (π.χ. φρεάτια ή περιμετρικό κανάλι).

ΕΞΟΙΔΕΜΟΣ ΑΝΟΚΤΗΝ  
ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΙΝΙΤΑΣ  
ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠΤΡ2



### 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΞΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΙΓΗΩΝ

Τα υλικά που συμπερέχουν συνήθως στη σύνθεση τνός συνθετικού τάπητα είναι:

3.1. Το λάστιχο, το ανακυκλωμένο λάστιχο, ή το βουλκανισμένο λάστιχο με μορφή κόκκων, μαύρου συνήθως χρώματος.

3.2. Η πολυουρεθάνη (P.U.) είτε με μορφή κόκκων, είτε με μορφή στεγανής στιβάδας ερυθρού, ερυθρόφατου συνήθως ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος.

3.3. Οι κόκκοι ειδικού ελαστικού (E.P.D.M.) ερυθρού, ερυθρόφατου συνήθως χρήσης ενός συνθετικού τάπητα, και τέλος

3.4. Η κόλλα, συνήθως πολυουρεθάνης, που χρησιμεύει για την συρκόλληση των προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα πάνω στην κατάλληλη υπόβαση.

Ανάλογα με το ποσοστό που τα υλικά των παραγράφων 3.1. και 3.2. συμπερέχουν στην κατασκευή ενός συνθετικού τάπητα, οι τάπητες διακρίνονται στις ακόλουθες βασικές κόκκων της παραγ. 3.1 και τη δημιουργία αντιστοχής στρώσης στην κόλλα στην επιθυμητή απόχρωση. Την αντιλιασθητή επιφάνεια χρήσης αυτών των συνθετικών κόκκων E.P.D.M. με μορφή σκόνης που ενσωματώνονται στην τελική σφραγιστική βαφή P.U.

Με την παραπάνω δομή κατασκευής, κατασκεύαζονται συνήθως οι υδροπερατοί ή οι των κόκκων λάστιχου ή E.P.D.M. και της υδροπερατότητας της τελικής πολυουρεθανικής βαφής της επιφάνειας χρήσης τους).

Οι τάπητες αυτοί είναι οι πλέον οικονομικοί και χρησιμοποιούνται για επικάλυψη αυξημένης συντηρησης, ώστε τα κενά μέσω των οποίων γίνεται η απορροή των ομβρίων να παραμένουν κατά το δινατόν ανοικτά και ανανεώσης της βαφής της επιφάνειας χρήσης τους (για δύσος τάπητες ο χρωματισμός είναι επιφανειακός και όχι ενσωματωμένος στη μάζα των κόκκων) επειδή η αναπόφευκτη φθορά από τη χρήση δημιουργεί αντιασθητικό αποτελέσμα.

3.4.β. Στους συνθετικούς τάπητες που αποτελούνται από μία στρώση κόκκων λάστιχου, συνδεδεμένων συνήθως με πολυουρεθάνη (P.U.) ή βουλκανισμένου στρώση μη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθανής (P.U.) ή βουλκανισμένου λάστιχου που μαζί με τους κόκκους αντιλιασθητήρης από E.P.D.M. ή P.U. ή το ειδικό προφίλ (προκεκμένου χλιοστά) έτοι μότε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13 χιλιοστά κατ'ελάχιστο μέχρι και 15 χιλιοστά κατά μέγιστο (των παχιών μετρούμενων σημφωνα με τα καθοριζόμενα από τον γερμανικό κανονισμό DIN 18035/6, παραγ. 6.2.2.).



3.4.γ. Στους συνθετικούς τάπητες των οποίων η κάτω στράβα αποτελείται από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, και κόκκους πλακουλιώμενου λάστιχου αναμεμεγμένους στην μάξα της πολυουρεθάνης σε μέγιστο ποσοστό 40%, η ίνα στράβα από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) ελαχίστου πάχους 2 χλ. με εμβαπτισμένους εν μέρει κόκκους αντικαλαθητόργατα από E.P.D.M. ή P.U. και έχουν συνολικό πάχος από 13 χλ. κατ'ελάχιστο μέχρι και 15 χλ. κατά μέγιστο (των παχών μετρουμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τον γερμανικό κανονισμό DIN 18035/6, παραγρ. 6.2.2.).

#### 4. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ) ΚΑΙ ΧΥΤΟΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (IN SITU) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ

Οι συνθετικοί τάπητες επικάλυψης ανοικτών στίβων, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής και διάστρωσής τους, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

##### 4.1. Στους χυτούς επί τόπου του εργού (in situ) συνθετικούς τάπητες.

4.2. Στους πλήρως προκατασκευασμένους (βιομηχανοποιημένους) συνθετικούς τάπητες που τοποθετούνται πάνω στην ήδη έτοιμη υπόβαση, κολλητοί με πολυουρεθανικές ή αντιστοιχής αντοχής κόλλες, και

4.3. Στους συνθετικούς τάπητες μικτής κατασκευής, γιατίμα των οποίων - συνήθως τή κάτω στυβίδα - είναι προκατασκευασμένο και τοποθετείται κολλητό, όπως οι τάπητες της προπογούμενης παραγγέλου και το υπόλοιπο τμήμα, συμπεριλαμβανομένης και της αντιολισθητής επιφάνειας χρήσης τους, χυτό επί τόπου του εργού (in situ) πάνω στο ήδη κολλητέο προκατασκευασμένο τρίπτημα.

#### 5. ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ

Οι συνθετικοί τάπητες επικάλυψης ανοικτών στίβων, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπόβαση ασφαλοτάπητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η τοποθέτησή τους πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα ή μασακό, συνήθως όταν η κατασκευή ασφαλοτάπητα για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή.

Η Γ.Γ.Α. έχει χρησιμοποιήσει σαν υπόβαση εφαρμογής των συνθετικών ταπητών που μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί ασφαλοτάπητες επιλέγοντας κυρίως, συνθετικούς τάπητες μη υδροπερατούς και χυτούς επί τόπου ή πλήρως προκατασκευασμένους.

Στη συνέχεια λοιπόν περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής και οι σχετικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να υλοποιηθεί η υπόβαση ενός συνθετικού ταπητα, όπως αυτή κατασκευάζεται στα έργα της Γ.Γ.Α.

5.1. Στην πρώτη φάση εκτελούνται οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επυκάρσεις) με μέγιστες επιτρεπόμενες ανούσες  $\pm 2$  εκατοστών από τις στάθμες που καθορίζεται η μελέτη.

5.2. Στη συνέχεια και ανεξάρτητα από την ποιότητα του εδάφους διαστρώνεται θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0.180 του ΥΔΕ, σε στρώσεις σταθερού πάχους 20 εκατοστών, με μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 2 εκατοστών, σε εφαρμογή ευθυγράμμου πήχυ 4 μέτρων και σε οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην επιφάνειά του.



**5.3.** Ακολούθως διαστρώνεται θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0.155 του ΥΔΕ, σε στρώση σταθερού πάχους 10 εκατοστών, με μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 εκατοστού σε εφαρμογή ευθύγραμμου πήκυ 3 μέτρων και σε οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην επιφάνειά του.

**5.4.** Μετά την κατασκευή των δύο παραπάνω στρώσεων, που αποτελούν την υπόβαση των ασφαλτικών τάπητων, κατασκευάζεται η πρώτη στρώση ασφαλτικού τάπητα A 265 B ή Γ, σταθερού πάχους 5 εκατοστών, με μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 0,4 εκατοστά σε εφαρμογή ευθύγραμμου πήκυ 4 μέτρων και σε οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην επιφάνειά του, και

**5.5.** Τέλος κατασκευάζεται η δεύτερη στρώση ασφαλτικού τάπητα A 265 B Γ η επιφάνεια της οποίας δεν θα παρουσιάσει συνοχές μεγαλύτερες από 0,4 εκατοστά, σταν πάνω σ' αυτήν και σε οποιαδήποτε διεύθυνση εφαρμόζεται πήκυς απολυτικών ευθύγραμμών, μήκους 4 μέτρων.

## 6. ΑΙΓΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΞΙΚΟΣ ΤΑΪΠΤΑΣ

Η επικάλυψη ενός στίβου ή γενικότερα ενός αθλητικού χώρου με συμβετικό τάπητα πρέπει να είναι τέτοια που να εγγύαται, την ευχρηστική του, την ανθεκτική την σε σχέση με την αθλητική του λειτουργία και συμπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες και την ενεργούσιν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του συνθετικού διαμάμενων που Η εκπλήρωση των παραπάνω προτυπώθεται την πλήρη συγκεκριμένων απαιτήσεων στην αναφορά με τις ακόλουθες ιδιότητες:

### ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΠΗΣΗ ΆΠΟ ΚΑΡΦΙΑ (SPIKES), ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΥΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΆΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΣΗ.

Οι παραπάνω απαιτήσεις καθορίζονται από τον Γερμανικό κανονισμό DIN 18035/μέρος 6, Απρίλιος 78 και περιγράφονται αναλυτικότερα όπως φαίνεται στη συνέχεια:

#### 6.1. (παρ. DIN 45.1) επιφάνεια, κλισή, επιπεδότητα

Η επιπεδότητα της επιφάνειας ενός συνθετικού τάπητα είναι προφανές ότι εξαρτάται άμεσα από την επιπεδότητα της επιφάνειας της υπόβασης του, και από το πάχος του συνθετικού τάπητα, αφού ληθθούν υπόψη οι μεγιστηριακές επιτρεπόμενες ανοχές του, σύμφωνα με την παρ. DIN 45.2.2. Η επιφάνεια οποιουδήποτε συνθετικού τάπητα (υδροδιαπερατού ή μη υδροδιαπερατού) πρέπει να κατασκευάζεται με μέγιστη επιτρεπόμενη κλισή 1% (οι αντιστοιχοί κανονισμοί της I.A.F και DIN σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να τηρηθούν για τεχνικούς λόγους).

Στο σκαρίφημα 1 δίνεται ένα παράδειγμα σχηματισμού των κλισεών, και εάν είναι αναγκαίο η κλιση στο ημικύριο μπορεί να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτήν την περιοχή.


'Όπου η υπόβαση έχει κατασκευαστεί με όχι μηχανικό τρόπο, το κενό από την εφαρμογή 4μετρου πήκυ ελέγχου επιπεδότητας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 6 χιλ. στην επιπεδότητα συνθετικού τάπητα. Εάν υπάρχουν κενά μεγαλύτερα από 2 χιλ, το μήκος



υποχωρησης κατα τη διεύθυνση της απορροής πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 φορές το  
βάθος και κατα της αύξησης διεύθυνσης 100 φορές το λιγότερο (κανονικής γνώμης)

Στην περίπτωση όπου η υπόβαση του συμφέροντος τίτλου


μηχανικό ψότο, το οποίο από την εφαρμογή 4μετρου πάχυ ελέγχου επιπεδόπτας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 8 χιλ. Εάν υπάρχουν κενά μεγαλύτερα από 2 χιλ. το μήκος της τελευταίας της υποχώρησης κατά τη διεύθυνση της απορροής πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 φορές το βάθος και κατά της άλλες διευθύνσεως 100 φορές το λιγότερο (σκαρίφημα 2).



Επαναπτυξία μετατρέπει τη θάλασσα σε περιβάλλον για την ανάπτυξη της ζωής.

YOL TAMEDAH ENOANEIAT  
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАТИКИ


ΑΠΑΙΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ  
ΤΟΥ ΠΥΡΜΑΝ ΤΗΣ ΠΑΒΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΦΕΩΤΗΣ



окаплема 1

$b_2 \leq 6$  mm ( $\leq 8$  mm);  $h_2 \geq 2$  mm —  $a_2 \geq 2000$   $b_1$  ( $\geq 1500$   $b_1$ )  
 $b_2 \geq 2$  mm —  $a_2 \geq 2000$   $b_1$  ( $\geq 1500$   $b_1$ )

ακρίπεια 2



## 6.2. (παρ. DIN 4.5.2) Παραμόρφωση και πάχος

Οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την παραμόρφωση και το πάχος δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3) με επιπλέον διατάξεις στις παραγράφους DIN 4.5.2.1. και 4.5.2.2.

### DIN 4.5.2.1. Παραμόρφωση

Οι τιμές που δίνονται στον πίνακα 3 για την κανονική (Standard) παραμόρφωση είναι οριακές τιμές και υσχουν για την θερμοκρασιακή κλίμακα από  $\pm 0$  μέχρι  $+10^\circ\text{C}$ . Εφαρμόζονται για το μέσο πάχος του συνθετικού τάπητα. Ο συνθετικός τάπητας πρέπει να εφαρμόζεται επαρκώς ομοιόμορφα και να έχει επαρκάς ομοιόμορφη σύνθεση για να εξασφαλίζεται ότι η standard κατακόρυφη παραμόρφωση, στους  $20^\circ\text{C}$  δεν θα εμφανίζει διαφορές μεγαλύτερες από  $0.4$  χιλ. και ότι η standard οριζόντια παραμόρφωση μεγαλύτερες από  $1.0$  χιλ. σε ολή την επιφάνεια του συνθετικού τάπητα.

Στην περιπτώση εγκαταστάσεων για στίβους που πρέπει να σχεδιαστούν ειδικά για αγάνες, συνιστάται να προτιμούνται τιμές από την περιοχή των χαμηλοτέρων τιμών της κλίμακας, ενώ στην περιπτώση εγκαταστάσεων για στίβους που πρόκειται να χρησιμοποιούνται για σχολεία και γενικές αθλητικές ανάγκες ο στόχος επιτυχάνεται στην περιοχή των υψηλοτέρων τιμών της κλίμακας.

Η παραμόρφωση πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.1..

### Πίνακας 3. Παραμόρφωση και πάχος

Κατηγορία αθλητικών χώρων	Κανον. παραμόρφωση κατά την κατακόρυφη St Vv σε χιλ.	Κανον. παραμόρφωση κατά την οριζόντια St Vb σε χιλ.	Ονοματίκος σε χιλ
Διαδρομές στίβου και διάδρομοι φοράς αλιμάτων, ακοντισμού κλπ	0.6 ως 1.8	1.0 ως 4.5	13
Χώροι παίδειας (1)	1.0 ως 2.0	1.0 ως 4.5	13
Διάδρομοι προθερμανσής	1.8 ως 3.0	2.0 ως 5.0	16

(1) Αν οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται και σαν διαδρομές στίβου και διάδρομοι φοράς, πρέπει να εκπληρωθούν επιπλέον στις απαιτήσεις παρουσιάζοντας αντίσταση στα σπάκι σύμφωνα με την παράγραφο DIN 4.5.7.

### DIN 4.5.2.2. Πάχος

Για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία ιδιοτήτων του συνθετικού τάπητα, τόσο για την αθλητική λειτουργία, όσο και για τεχνικούς λόγους, οι επιτρεπόμενες ανοχές από το ονομαστικό πάχος είναι  $\pm 2$  χιλ. και  $\pm 3$  χιλ. σε ένα μέρισμα  $5\%$  από τα μετρουμένα σημεία.



Η μεσή τιμή από όλα τα μετρημένα σημεία δεν πρέπει ποτέ να είναι μεγαλύτερη από 1.0 χιλ. κάτω από το ονομαστικό πάχος.

Στην περιοχή εκτίναξεως, των διαδρόμων για το άλμα σε μήκος, το τριπλούν (μεταξύ της βαλβίδας εκτίναξης και του σκάμπατος), στην περιοχή εκτίναξης των διαδρόμων ακοντισμού (σε μήκος 5 μέτρων), στην περιοχή εκτίναξης του πεδίου φοράς για το άλμα εις ύψος (2χ5μ) και στην περιοχή εκτίναξης της λιμνής στην πλάτη του πάχος του συνθετικού τάπητα θα είναι από 20 μέχρι 25 χιλ.

Το πάχος του συνθετικού τάπητα πρέπει να υπολογιζεται σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.2.

### 6.3. (παρ. DIN 4.5.3.) Αποτέλεσμα ολισθαίνουσας πίεσης

Στην περιπτώση επιφανειών που χρησιμοποιούνται για στήβο ο συνθετικός τάπητας θα σχεδιάζεται εποι μετρητές όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος ελέγχου A (επιφάνεια υγρή, σύλληψη χαλιβίδινη) σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.4., ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως να έχει τιμή τουλάχιστον 0.5, και όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος ελέγχου B (επιφάνεια στεγνή, σόλα ελέγχου δέρμα) ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως να έχει τιμή τουλάχιστον 0.8.

Στην περιπτώση αθλοπαδιών, ο συνθετικός τάπητας θα είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος ελέγχου A, ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως να έχει τιμή τουλάχιστον 0.5 και όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος ελέγχου B, τιμή 1.1 κατά μέγιστο (ο στόχος είναι να επιτυγχάνονται μικρότερες τιμές).

### 6.4. (παρ. DIN 4.5.4.) Ανατηδηρηση σφαίρας

Η ανατηδηρηση της μετάξιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% στη δοκιμασία σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.5.


### 6.5. (παρ. DIN 4.5.5.) Υδροπερατόρια

Διάκριση γίνεται μεταξύ υδροπερατών συνθετικών ταπιτών και εκείνων που είναι υδροπερατοι μεχρις ενός περιορισμένου ορίου.

Οι υδροπερατοι συνθετικοι τάπητες πρέπει να έχουν συντελεστή απορρόφησης ιδιαίτερου λάχιστον 01 cm<sup>3</sup>/s. Συνθετικοι τάπητες με συντελεστή απορρόφησης ιδιαίτερος και 0.1 cm<sup>3</sup>/s θεωρούνται σαν περιορισμένης υδροπερατότητας. Ο συντελεστής υδροπερατησης πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.6.

### 6.6. (παρ. DIN 4.5.6.) Αποτέλεσμα ελέγχου φθοράς

Η σχετική αντίσταση σε φθορά rV στην περιπτώση συνθετικών ταπιτών με κοκκώδη επιφάνεια (παράγραφος DIN 3.8.4. περιπτώσεις a, b και d για την περιπτώση c βλέπε παράγραφο DIN 4.5.1), πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.0. Στην περιπτώση συνθετικών ταπιτών χωρίς κοκκώδη επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 5.0. (Η υψηλότερη τιμή είναι επιμηρητή γιατί σ' αυτούς τους συνθετικούς τάπητες παρατηρείται φθορά δχι μόνον στην επιφάνεια χρήσης, αλλά επισης και στο σύνολο του τάπητα. Στην περιπτώση που rV = 1 η επιφάνεια δεν θα ήταν μόνον μαλακή, αλλά και ο τάπητας θα μπορούσε να υποστεί ουσιαστική φθορά).



(παρ. DIN 3.8.4) Φτινίδησμα επιφάνειας χείρης.

Το φυγιδιμα της επιφάνειας γίνεται για να δοθεί η ψήφη στην επιφάνεια του συνθετικού υαλίνα.

Υπάρχουν οι παρακάτω διαντότητες :

- a. Ψεκασμός ενός εύκαμπτου κοκκώδους υλικού, στο υλικό του συνθετικού τάπητα ή πάνω στην τελική στρώση του τάπητα ήταν ακόμη είναι στηρή κατάσταση.  
β. Ψεκασμός ή απλωμα με τσουγκράνα, κοκκώδους υλικού που δημιουργεί στρώση που έχει πάχος περίπου από 0.3 μέχρι 1.0 χιλ.  
γ. Εφαρμογή ενός σφραγιστικού υλικού πάχους μικρότερου από 0.3 χιλ.  
δ. Ενσωμάτωση της πανω επιφάνειας με μία μέθοδο εφαρμογής κατά τη διάρκεια της κατασκευής στο εργοστάσιο.

6.2.7. Η σχετική αντοχή σε φθορά πρέπει να υπολογιζεται σύμφωνα με την παράγραφο DIN

6.7. (παρ. DIN 4.5.7.) Αντοχή σε καψφά (σπάκς)

Οι συνθετικοί τάπητες για επικάλυψη στιβών, πρέπει να σύμφωνουν με τις απαραίτησεις της κατηγορίας I στην δοκυμασία σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.8.

Οι συνθετικοί τάπητες για αθλητικούς χώρους που συνδιάζονται με χώρου για στίβο πρέπει να κατασσονται τουλάχιστον στην κατηγορία II, στην δοκυμασία σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.8.

Οι συνθετικοί τάπητες στις περιοχές εκτίναξης των εγκαταστάσεων άγνατος εις ίνως και στις περιοχές ρίψεως των διαδρόμων ακοντισμού θα πρέπει να παρουσιάζουν διαιτητική αντίσταση στην καταπόνηση των spikes.

6.8. (παρ.DIN 4.5.8.) Γήρανση

Σαν αποτέλεσμα της έκθεσης κατά την διάρκεια της δοκυμασίας επιταχυνομένης γηράνσεως σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.9, η επιφάνεια ή το πάνω τμήμα της γίνεται κολλώδες ή να αποσυνθίται Επιπροσθέτως η πάνω επιφάνεια δεν πρέπει να γίνεται σπικαντικά πιό ανοικτόχρωμη ή πιό σκουρόχρωμη. Το μέτρο της γηράνσης είναι η αλλαγή αποτέλεσμα των δοκυματών γηράνσης. Το πτηλικόν Qz δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0.75. Το πτηλικόν Qb δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 0.75. Το πτηλικόν Qd θα πρέπει να είναι στην κλίμακα από 0.75 μέχρι 1.25 ( $Q_z \geq 0.75$ ,  $Q_b \geq 0.75$  και  $0.75 \geq Q_d \geq 1.25$ ).

6.9. (παρ. DIN 4.5.9.) Επίδραση διάτρησης

Το απομένον αποτύπωμα μετά τη δοκυμασία διάτρησης σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.10, πρέπει να είναι μικρότερο από 1.0 χιλ.



## 6.10. (παρ. DIN 4.5.10.) Αντισταθμική και στην κανονική

Ο συνθετικός τάπητας πρέπει να καταδύεται στην κατηγορία I σύμφωνα με τον DIN 51960. Αν ο τάπητας δεν εκπληρεί αυτή την απαιτηση, 30 λεπτά μετά από την αρχή της δοκυμασίας, το κάψιο ή η καμμένη επιφάνεια του συνθετικού τάπητα, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε έκταση από 0.1 M2. Η δοκυμασία πρέπει να γίνει σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.11.

## 6.11. (παρ. DIN 4.5.11.) Επιφανειακή υφή

Η υφή της επιφάνειας του συνθετικού τάπητα δεν πρέπει να είναι πολύ τραχεία (μηχανικά) ή σκληρή τόσο, ώστε ένα ελαφρό πέσμα να προκαλεί επιφανειακά τραύματα στο δέρμα.

Εν πάσαι περιπτώσει πρέπει να έχει τις αναγκαίες ιδιότητες ολισθητής σύμφωνα με την παράγραφο DIN 4.5.3.

## 6.12. (παρ. DIN 4.5.12.) Γραμμογράφηση

Ο χρωματισμός ή ο ψεκασμός με χρώμα, της γραμμογράφησης των διαδρομών του συγκολλημένους με τον συνθετικό τάπητα. Το υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται, σε σχέση με την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. Η σχετική αντίσταση σε φθορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.3. Τα χρώματα γραμμογράφησης πρέπει να μην αλλάξουν σημαντικά την παραμόρφωση, τις ιδιότητες δοκιμής και την υφή της επιφάνειας (απορροή οιρβιών) του συνθετικού τάπητα. Στα γραμμογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται ειδικάστα, να σκληρίνονται, να κυριωθούν ή να χάνουν σε σημαντικό βαθμό λαμπρότητα (στην αμέσως επόμενη βαθμίδα της γκρι κλίμακας, σύμφωνα με το DIN 54001).

## 6.13. (παρ. DIN 4.5.13.) Σφραγιστικά επιφανειας

Τα σφραγιστικά επιφανειας πρέπει να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου DIN 4.5.12. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να είχει μια τάση θραυσης ελαστικού τάπητα, όπως επεξηγείται στις παραγράφους DIN 4.5.1. μέχρι 4.5.10.

## 6.14. (παρ.DIN 4.5.14.) Τάση θραυσης-Επιμήκωση κατά τη θραυση

Ο συνθετικός τάπητας μετά την ολοκλήρωση του, πρέπει να έχει μια τάση θραυσης τουλάχιστον 0.5 N/MM2 και μια επιμήκωση κατά τη θραυση τουλάχιστον 40% στη δοκυμασία σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.12.

## 6.15. (παρ.DIN 4.5.15.) Πρόσφωτη πάνω στην υπόβαση

Οι συνθετικοί τάπητες που έχουν κατασκευαστεί επί τόπου του έργου, πρέπει να είναι προκατασκευασμένοι συνθετικοί τάπητες πρέπει να είναι συγκολλημένοι διαρκώς ή κατά τέτοιο τρόπο φτιαγμένοι ή στερεωμένοι (π.χ. στην περίπτωση των συνθετικών ταπητών που στρώνονται χωρίς να συγκολλούνται) ελεύθερα, έτσι ώστε να καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις που απαιτούνται από τα αθλήματα που εξυπηρετούν.



## 7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

### 7.1. Χρήση

#### 7.1.1. Αθλητική χρήση

Οταν οι συνθετικοί τάπητες χρησιμοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς, οι αθλούμενοι πρέπει να κάνουν χρήση των καταλληλων για το αντιστοχό άθλημα αθλητικών παπούτσιων. Οταν χρησιμοποιούνται αθλητικά παπούτσια με καρφία (spikes), το μήκος των καρφών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 χιλ. Στους διαδρόμους φοράς ακοντισμού τα παραπάνω καρφία δεν πρέπει να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 9 χιλ. Η χρησιμοποίηση αθλητικών παπούτσιων με καρφία που έχουν μήκος μεγαλύτερο από 6 ή 9 χιλ. μπορεί να επιχρεπετεί μόνον μετά από έγκριση του αρρέδου για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων οργάνου.

Οι αθλούμενοι ή σπατάκες δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πάνω στον συνθετικό τάπητα έγχρωμα προσωρινά σημάδια, που είτε είναι δυσκολό να αφρούν, είτε ενεργούν σαν διαλύτης του υλικού του συνθετικού τάπητα.

#### 7.1.2. Μη αθλητική χρήση

Πάνω στους συνθετικούς τάπητες επιτρέπεται να κινηθούν αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. για λόγους συντήρησης ή άλλες συναφεις εργασιών) και αυτό επειδή η υπερβολική και επαναλαμβανόμενη προσβολή ορισμένων περιοχών των συνθετικών ταπητών από σταγόνες ορυκτελαιών, απότομες εκκινήσεις ή σπιναρισμάτα τροχών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους τάπητες και να επηρεάσει την αθλητική τους συμπεριφορά.

Εποικιακό βάρος, των πάσης φύσεως οχημάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 5 τόνους και το μέσο φορτίο για κάθε τροχό τους 2 τόνους. Πέρα απ' αυτό, επιτρέπεται να κινηθούν μόνον οχήματα που διαθέτουν τροχούς με αεροθαλάμους.


Όταν σε ιδιαιτερες περιπτώσεις (π.χ. στα μεγάλα στάδια), επιβάλλεται να κινηθούν βαρειά οχήματα, τότε οι συνθετικοί τάπητες πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται με σανίδες ή μεταλλικές πλάκες.

#### 7.2. Συντήρηση

Προκειμένου να διατηρούνται οι λειτουργικές για αθλητικούς σκοπούς ιδιότητες των συνθετικών ταπητών, είναι αναγκή να γίνεται κανονική επιθεώρηση και συντήρηση τους. Η φιστηκατη η έκσταση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, εξ αρράτας μετατεράση από τον βαθμό της αποσφαλρυκής μόλυνσης (π.χ. γενναίαση με βιομηχανία), την κατάσταση των παρακείμενων εγκαταστάσεων (π.χ. σκάψματα αλμάτων, επιφάνειες πρασινού) και την προσβολή από άλγη, βρύα, γύρη και περιμένα φύλλα δένδρων).

#### 7.2.1. Καθαρισμός

Οι λεφαρμένοι συνθετικοί τάπητες, πρέπει να καθαρίζονται με σκόύτες ή με μηχανήματα καθαρισμού, όπου είναι δυνατόν (πλύσιμο με νερό και βιορτησμα ή καθάρισμα με αφρό). Στην περίπτωση ελαϊδός, βυτίου (π.χ. ελαιοκρήδες), πρέπει να προστίθεται στο νερό ένα χημικό απορρυπαντικό, συμφωνα με τις προδιαγραφές και τις συστάσεις των κατασκευαστικού οίκου του συνθετικού τάπητα.



Μετά τον καθαρισμό ενός συνθετικού τάπητα με προσθήκη στο νερό απορρυπαντικού, πρέπει να εξασφαλισθεί οτι δεν χουν παρασεινει χημικά κατάλογα, που θα μπορούν να επηρεάσουν την ασφαλή από σποιαδημοτε απωτή χρήση του.

122 Etymologia

Οι μη υδροπερατοι συνθετικοι ταπητες, μπορούν να στεγνώνονται, εφόσον κρινεται αναγκαιο, μετά από ισχυρή βροχή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αγώνων, με τη χρήση κυλινδρων από αφρώδες απορροφητικό υλικό (πχ. αφουργάρι) η αντιστοίχων για τον σκοπο

73. EMLÉKÜESS

από του κατασκευαστή του συμβετικού τάπητα. Σημειώνεται ότι είκαστης, είναι δύνατον να επισκευαστούν μικρά τρήματα του τάπητα, από κατάλληλα ο κατασκευαστής του συνθετικού τάπητα.

Οργανωτικού ταμπερέ με σφραγιστική στρώση γειτονική στρώση επικάλυψης, ανάλογα με το βαθός φθοράς του επιφανίου από τη χρήση απατούν επανασφράγιση για επανεπικάλυψη.

Η γραμμογράφηση τόσο των διαδοριών, όσο και των διαδόμνων φορέας επίσης απαιτεί ανανέωση, όταν έχει ξεθωρίσει είτε από τη γήραση είτε από τη φθορά από έντονη χρήση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ & ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΟΔΙΕΥΩΝΤΗΣ

ΙΑΝΑΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

